

# 2109101 Engineering Materials


## วัสดุผสม Composite Materials

### นิยามและประเภทของ วัสดุผสม

#### ■ วัสดุผสม

- ประกอบขึ้นจากวัสดุหลายชนิด
- มีสัดส่วนแน่นอน
- คุณสมบัติขึ้นกับวัสดุตั้งต้น
- ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี/หลอม/ละลาย
- ผสมในระดับมหภาค หรือ จุลภาค

#### ■ ประกอบด้วย วัสดุพื้น (Matrix) และวัสดุเสริม (Dispersed Phase)



Reprinted with permission from  
D. Hull and T.W. Clyne, *An Introduction to Composite Materials*,  
2nd ed., Cambridge University Press,  
New York, 1996, Fig. 3.6, p. 47.

1

2


### นิยามและประเภทของวัสดุผสม

#### ■ วัสดุพื้น (เมทริกซ์)

- เนื้อวัสดุมีความต่อเนื่อง
- มีหน้าที่ถ่ายทอดแรงกระทำไปยังเฟลอิน (วัสดุเสริม)
- ปกป้องเฟลอิน (วัสดุเสริม) จากสิ่งแวดล้อม

#### ■ ประเภท

##### ■ MMC, CMC, PMC — Polymer-matrix Composite



3

### นิยามและประเภทของวัสดุผสม

#### ■ วัสดุเสริม


- เพิ่ม/เสริมคุณสมบัติให้แก่เมทริกซ์
- MMC เพิ่ม ความแข็งแรง ความต้านทานการคีบ
- CMC เพิ่ม ความแกร่ง (Toughness)
- PMC เพิ่ม มอดูลัสความยืดหยุ่น ความแข็งแรง  
ความต้านทานการคีบ

#### ■ ประเภทของวัสดุผสมแบ่งตามลักษณะของวัสดุเสริม

- Particle, Fiber, Structural
- อนุภาค, เส้นใย, โครงสร้าง

4


## ปัจจัยของวัสดุเสริมที่มีต่อสมบัติของวัสดุผสม



**FIGURE 16.1** Schematic representations of the various geometrical and spatial characteristics of particles of the dispersed phase that may influence the properties of composites: (a) concentration, (b) size, (c) shape, (d) distribution, and (e) orientation. (From Richard A. Flinn and Paul K. Trojan, *Engineering Materials and Their Applications*, 4th edition. Copyright © 1990 by John Wiley & Sons, Inc. Adapted by permission of John Wiley & Sons, Inc.)

5

## ประเภทของวัสดุผสม



6

## วัสดุผสมชนิดเสริมด้วยอนุภาค (1)

### แบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่

#### 1. วัสดุผสมเม็ดผง หรือ อนุภาคขนาดใหญ่ (Large-particle Composites)


เฟสอนุภาคแข็งและมีมอดล์สความยืดหยุ่นสูงกว่าเนื้อพื้น เพิ่มสมบัติทางกลของเนื้อพื้นโดยการยึดเหนี่ยวระหว่างผิว สัมผัสของห้องสองเฟส

#### 2. วัสดุผสมเสริมแรงด้วยอนุภาคละเอียด (Dispersion-strengthening Composites)

ขนาดอนุภาค  $0.01\text{--}0.1\mu\text{m}$  เกิดแรงยึดเหนี่ยว กับเนื้อพื้น ส่งผลต่อความต้านทานการแปรรูป การขัดของเนื้อพื้นโดยตรง

7

## วัสดุผสมชนิดเสริมด้วยอนุภาค (2)



**FIGURE 16.4** Photomicrograph of a WC-Co cemented carbide. Light areas are the cobalt matrix; dark regions, the particles of tungsten carbide. 100 $\times$ . (Courtesy of Carboloy Systems Department, General Electric Company.)

ทำเครื่องมือตัดเหล็กกล้าที่แข็งพิเศษ

%Vol particle ~ 90% or more!

## วัสดุผสมชนิดเสริมด้วยอนุภาค (3)




FIGURE 16.5 Electron micrograph showing the spherical reinforcing carbon black particles in a synthetic rubber tire tread compound. The areas resembling water marks are tiny air pockets in the rubber. 80,000 $\times$ . (Courtesy of Goodyear Tire & Rubber Company.)

ผงถ่าน 20-50 nm เพิ่มความต้านแรงดึง  
ความแข็ง ความต้านทานการฉีกขาดและ  
การเสียดสีให้ยัง  
เงื่อนไข- ผงถ่านต้องกระจายตัวสม่ำเสมอ  
และมีการขัดหนีบกับยางอย่างแข็งแรง

%Vol particle ~ 15-30%

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (1)




FIGURE 16.8 Schematic representations of (a) continuous and aligned, (b) discontinuous and aligned, and (c) discontinuous and randomly oriented fiber-reinforced composites.

10

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (2)

### ■ วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่องแนวเดียว (Continuous and Aligned Fiber Composites)

- ใช้เส้นใยที่มีโมดูลล์ของยังก์และความต้านแรงดึงสูงกว่าเนื้อพื้น
- สมบัติการต้านแรงดึงในทิศนานาเส้นใยจะสูงกว่าทิศตั้งฉากมาก (มีความเป็นแอนไโอโซทริกสูง)

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (3)

### ■ วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยไม่ต่อเนื่องและเรียงแนวเดียว (Discontinuous and Aligned Fiber Composites)

- เส้นใยแก้วหั่นสัน (Chopped Glass Fiber) มีการใช้งานมากที่สุด
- สมบัติการต้านแรงดึงในทิศนานาเส้นใยจะสูงกว่าทิศตั้งฉากมาก แต่สมบัติจะด้อยกว่าในชนิดเส้นใยต่อเนื่อง

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (4)

- วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย ไม่ต่อเนื่องและเรียงแบบอิสระ (Discontinuous and Randomly Oriented Fiber Composites)
  - สมบัติความต้านแรงดึงเท่ากันทุกทิศทาง (เป็นไอโซโทรปิก) แต่ประสิทธิภาพการเสริมแรงเป็น 1 ใน 5 ของชนิดที่เส้นใยเรียงแนวเดียว

13

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (5)

- เส้นใยที่ใช้
  - แบ่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางและสมบัติทางกล
    - วิสเกอร์ (Whisker) เป็นผลึกเดียวเส้นเล็ก ๆ มี length-to-diameter ratio สูงมาก แข็งแรงมากเนื่องจากมีทำหนาน้อย แต่ราคาสูง และไม่สะดวกในการนำมาผสมในวัสดุผสม  
ตัวอย่าง- เกราะไฟต์  $\text{SiC}$   $\text{Si}_3\text{N}_4$   $\text{Al}_2\text{O}_3$
    - เส้นใย (Fiber)
    - เส้นลวด (Wire)

14

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (6)

- เส้นใยที่ใช้
  - แบ่งตามเส้นผ่านศูนย์กลางและสมบัติทางกล
    - วิสเกอร์ (Whisker)
    - เส้นใย (Fiber) ทำจากวัสดุหลายผลึกหรืออัลลอย มักเป็นพอลิเมอร์หรือเซรามิก
      - เส้นใยอะรามิด เส้นใยแก้ว เส้นไนลอนบอน โนรอน ชิลลิคอนคาร์บีด ฯลฯ
    - เส้นลวด (Wire) มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุด  
ตัวอย่าง- เหล็กกล้า โมลิบดินัม ทังสเตน

15

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (7)

- เพสเนื้อพื้นที่ใช้
  - มีทั้งพอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก
    - มักเป็นพอลิเมอร์และโลหะ- ต้องการเนื้อพื้นที่เหนียว
    - เซรามิก ใช้เมื่อต้องการสมบัติด้านความแข็ง ความต้านทานการดับ หรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นสมบัติเด่นของเซรามิกนั้น ๆ โดยเสริมเส้นใย (มักเป็นเซรามิกเช่นกัน) เพื่อปรับปรุงสมบัติด้านความแกร่ง (ทนต่อการแตกหัก)

16

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (8)

Table 16.4 Characteristics of Several Fiber-Reinforcement Materials

Material	Specific Gravity	Tensile Strength [GPa ( $10^6$ psi)]	Specific Strength (GPa)	Modulus of Elasticity [GPa ( $10^6$ psi)]	Specific Modulus (GPa)
<i>Whiskers</i>					
Graphite	2.2	20 (3)	9.1 (100)	700	318
Silicon nitride	3.2	5–7 (0.75–1.0)	1.56–2.2 (0.75–1.0)	350–380 (50–55)	109–118
Aluminum oxide	4.0	10–20 (1–3)	2.5–5.0 (1–3)	700–1500 (100–220)	175–375
Silicon carbide	3.2	20 (3)	6.25 (70)	480	150
<i>Fibers</i>					
Aluminum oxide	3.95	1.38 (0.2)	0.35 (2.5–2.85)	379 (55) (19)	96
Aramid (Kevlar 49)	1.44	3.6–4.1 (0.525–0.600)	2.5–2.85 (0.522–0.70)	131 (32–100)	91
Carbon <sup>a</sup>	1.78–2.15	1.5–4.8 (0.22–0.70)	0.70–2.70 (0.52)	228–724 (32–100)	106–407
E-Glass	2.58	3.45 (0.5)	1.34 (10.5)	72.5 (60)	28.1
Boron	2.57	3.6 (0.52)	1.40 (0.57)	400 (60)	156
Silicon carbide	3.0	3.9 (0.57)	1.30 (2.68)	400 (117)	133
UHMWPE (Spectra 900)	0.97	2.6 (0.38)	2.68 (17)	121 (17)	17

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (10)

- MMC (Metal-matrix Composites)
  - Continuous-fiber reinforced MMC เช่น
    - Al-B fiber
    - 6061, 2024 + SiC fiber, B fiber
  - Discontinuous-fiber/ Particulate reinforced MMC
    - Al + SiC fiber, Alumina fiber
- มีราคาสูงกว่าพวก PMC จึงยังใช้งานไม่กว้างขวางเท่า

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (9)

- PMC (Polymer-matrix Composites)
  - GFRP=Glass Fiber-reinforced Polymer
  - CFRP= Carbon Fiber-reinforced Polymer
  - Kevlar, Nomex (ชื่อการค้า) เป็นวัสดุผสมเนื้อพื้น พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยอะรามิด
  - เพลสเนื้อพื้น ได้แก่ พลาสติกประเภทเรซิน ที่ใช้มาก คือ พอลิเอสเทอร์ ไวนิลเอสเทอร์ ข้อดี คือ ขึ้นรูปได้่าย

## วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (11)

- กระบวนการผลิต
  - การดึงยืดขึ้นรูป (Pultrusion)
    - ผลิตชิ้นส่วนยาว มีรูปทรงภาคตัดขวางคงที่
    - ดึง/ขึ้นเส้นใย (แก้ว คาร์บอน อะรามิด) ก่อน แล้วห่อหุ้ม ด้วยเรซิน




FIGURE 16.12 Schematic diagram showing the pultrusion process.

# วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใย (12)

## กระบวนการผลิต

### การพันเส้นใย (Filament Winding)

#### ความคุณรูปแบบการพัน เส้นใยเรียงตัวสม่ำเสมอ




FIGURE 16.14 Schematic representations of helical, circumferential, and polar filament winding techniques. [From N. L. Hancox, (Editor), *Fibre Composite Hybrid Materials*, The Macmillan Company, New York, 1981.]

21

# วัสดุผสมชนิดโครงสร้าง (1)

## Laminar Composites วัสดุผสมลามินา

- ประกอบด้วยชั้นของแผ่นเสริมแรงด้วยเส้นใยที่มีทิศทางต่าง ๆ กัน
- ไม้อัด สกี





FIGURE 16.16 The stacking of successive oriented, fiber-reinforced layers for a laminar composite.

22

# วัสดุผสมชนิดโครงสร้าง (2)

## Laminar Composites วัสดุผสมลามินา



แผ่นสกีรุ่นใหม่ เป็น  
วัสดุผสมที่มีโครง  
สร้างซับซ้อน มีส่วน  
ประกอบหลายส่วน

ในรูปได้ระบุถึง  
พังผืดและชนิด  
ของวัสดุที่นำมาทำ  
เป็นส่วนประกอบ

แต่ละส่วน

23

# วัสดุผสมชนิดโครงสร้าง (3)

## Sandwich panels แผงประกอบแบบแซนด์วิช

- ความหนาแน่นต่ำ, แกนกลางเป็นโครงสร้างร่องผึ้ง
- ข้อดี: เบา, ความต้านทานโก่งสูง





FIGURE 16.17 Schematic diagram showing the construction of a honeycomb core sandwich panel. (Reprinted with permission from *Engineered Materials Handbook*, Vol. 1, *Composites*, ASM International, Metals Park, OH, 1987.)

24

## ตัวอย่างการคำนวณ

- การรับแรงของวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง ที่รับแรงตามแนวยาว (แนวเส้นใย)




$$F_C = F_m + F_f$$

$$\begin{aligned}\sigma_C A_C &= \sigma_m A_m + \sigma_f A_f \\ \sigma_C &= \sigma_m V_m + \sigma_f V_f \quad \left( V_m = \frac{A_m}{A_c}, V_f = \frac{A_f}{A_c} \right) \\ \varepsilon_C &= \varepsilon_m = \varepsilon_f\end{aligned}$$

25

## ตัวอย่างการคำนวณ

- การรับแรงของวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง ที่รับแรงตามแนวยาว (แนวเส้นใย)




$$\begin{aligned}\varepsilon_m &= \varepsilon_f \\ \frac{\sigma_m}{E_m} &= \frac{\sigma_f}{E_f} \Rightarrow \frac{\sigma_f}{\sigma_m} = \frac{E_f}{E_m} \\ \Rightarrow \frac{F_f}{F_m} &= \frac{E_f V_f}{E_m V_m}\end{aligned}$$

26

## ตัวอย่างการคำนวณ

- การรับแรงของวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง ที่รับแรงตามแนวยาว (แนวเส้นใย)



Ex :  $V_f = 40\%$ ,  $E_f = 69 \text{ GPa}$ ,  $E_m = 3.4 \text{ GPa}$

$$\begin{aligned}E_C &= E_m V_m + E_f V_f \\ &= (3.4)(0.6) + (96)(0.4) \\ &= 30 \text{ GPa}\end{aligned}$$

$$\frac{F_f}{F_m} = \frac{E_f V_f}{E_m V_m} = \frac{13.5}{1}$$

27